CERAMOR-Gebäude Primer

Lösemittelfreie Grundierung zur Saugfähigkeitsverminderung und Verfestigung von saugenden Untergründen.

Eigenschaften

- lösungsmittelfrei
- verfestigend & saugfähigkeitsvermindernd
- schnelle Trocknung
- mit gelber Kontrollfarbe
- für Innen und Außen

Einsatzbereich

Grundanstrich für Wand und Boden. Zur Verfestigung von Leichtbeton, Holzspanplatten, Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugenden Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Für Innen und Außen.

Vorbereitung des Untergrunds

CERAMOR-Gebäude Primer kann auf allen festen, tragfähigen, sauberen, trockenen Untergründen, die frei von trennenden Substanzen sind, eingesetzt werden. Tragfähigkeit des Untergrundes überprüfen. Calciumsulfatestriche (trocken) mechanisch anrauen. Fenster, Türen und sonstige Anlagen sowie angrenzende Flächen zum Schutz abdecken und/oder sofort nach dem Grundieren mit Wasser reinigen.

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut schütteln. CERAMOR-Gebäude Primer direkt mit Bürste oder Pinsel aufstreichen. Auf saugfähigen, mineralischen Untergründen kann je nach objektspezifischen Trocknungsbedingungen bereits nach ca. 15 Minuten mit Fliesenkleber und/oder Bodenspachtelmasse weitergearbeitet werden. Bei wenig saugfähigen Untergründen beträgt die Trockenzeit ca. 2 Stunden. Nach Aushärtung muss der Untergrund kratzfest sein, andernfalls Grundierung wiederholen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Hinweis/Empfehlung

Die Verarbeitung sollte unter trockenen Bedingungen, bei einer Luft- und Baukörpertemperatur von + 5°C bis + 25°C erfolgen.

Lagerung + Entsorgung

Gut verschlossen, kühl und trocken ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern!
Anbruchgebinde bitte kurzfristig verarbeiten.

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall/Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Technische Daten

Dichte:	ca. 1,0 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt) ca. 15 Minuten bei Verlegung von keramischen Fliesen auf Kalk-Zement Putzen
Verbrauch*:	0,1 bis 0,5 l/m²
Reichweite*:	20 – 100 m²/Gebinde

***abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds**

mirava GmbH

GLOBALER MCM-HÄNDLER

+49 173 709 9109
+49 176 878 36492
www.mirava.co
info@mirava.co
Gränzendorfer Str. 91, 87600 Kaufbeuren / Germany

⚠ Kunden, die MCM-Bauprodukte verwenden, sind verpflichtet, die gängigen Sicherheitsvorschriften einzuhalten. mirava GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument ohne Vorankündigung vorzunehmen. Wenn Sie weitere Einzelheiten wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

MADE IN GERMANY